

# Tehnički list proizvoda

## tesa® 64958

### Obostrano ljepljiva traka od PE pjene

tesa® 64958 je bijela obostrano ljepljiva traka s podlogom od PE pjene i ljeplivom od sintetičke gume. značajke tesa® 64958:

- Jako prilagodljiva PE-pjena
- Visoka trenutna čvrstoća lijepljenja čak i na grubim ili neravnim površinama
- Visoka čvrstoća lijepljenja pri niskom tlaku ugradnje
- Visoka čvrstoća lijepljenja na podlogama niske površinske energije

### Glavna primjena

- Izrada POS-displeja
- Montaža unutarnjih natpisa i plakata
- Montaža sustava za označavanje rubova polica
- Dodatno prigušivanje i zaštita od zveckanja

### Tehnički podaci

|                         |                 |                    |                     |
|-------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| ▪ Materijal podloge     | PE pjena        | ▪ Čvrstoća vlakana | 7 N/cm              |
| ▪ Boja                  | bijela          | ▪ Vrsta linije     | pelirni papir       |
| ▪ Ukupna debljina       | 1050 µm         | ▪ Boja linije      | žuta                |
| ▪ Vrsta ljeplila        | sintetička guma | ▪ Debljina linije  | 70 µm               |
| ▪ Istezanje pri pucanju | 200 %           | ▪ Težina linije    | 80 g/m <sup>2</sup> |

### Prianjanje na

|                      |          |                         |          |
|----------------------|----------|-------------------------|----------|
| ▪ Čelik (inicijalno) | 4.0 N/cm | ▪ Čelik (nakon 14 dana) | 4.0 N/cm |
| ▪ PC (inicijalno)    | 4.0 N/cm | ▪ PC (nakon 14 dana)    | 4.0 N/cm |
| ▪ PE (inicijalno)    | 4.0 N/cm | ▪ PE (nakon 14 dana)    | 4.0 N/cm |
| ▪ PET (inicijalno)   | 4.0 N/cm | ▪ PET (nakon 14 dana)   | 4.0 N/cm |
| ▪ PP (inicijalno)    | 4.0 N/cm | ▪ PP (nakon 14 dana)    | 4.0 N/cm |
| ▪ PVC (inicijalno)   | 4.0 N/cm | ▪ PVC (nakon 14 dana)   | 4.0 N/cm |

### Svojstva

|                                         |       |                                          |      |
|-----------------------------------------|-------|------------------------------------------|------|
| ▪ Kratkotrajna otpornost na temperaturu | 60 °C | ▪ Otpornost na kemikalije                | ●●   |
| ▪ Dugoročna otpornost na temperaturu    | 40 °C | ▪ Otpornost na omekšivač                 | ●●●  |
| ▪ Ljepljivost                           | ●●●   | ▪ Statička otpornost na smicanje na 23°C | ●●●● |
| ▪ Otpornost na starenje (UV)            | ●●    | ▪ Statička otpornost na smicanje na 40°C | ●●   |
| ▪ Otpornost na vlagu                    | ●●●   |                                          |      |

Evaluacija relevantnog tesa® asortimana: ●●●● vrlo dobro ●●● dobro ●● srednje ● nisko

Za najnovije informacije o ovom proizvodu posjetite <http://l.tesa.com/?ip=64958>

tesa® proizvodi dokazuju svoju impresivnu kvalitetu iz dana u dan u zahtjevnim uvjetima i redovito su podvrgnuti strogim kontrolama. Sve informacije i preporuke dajemo prema našem najboljem saznanju na temelju našeg praktičnog iskustva. Unatoč tome, tesa SE ne može dati nikakva jamstva, izričita ili prešutna, uključujući, ali ne ograničavajući se na bilo koje prešutno jamstvo o mogućnosti prodaje ili prikladnosti za određenu svrhu. Stoga je korisnik odgovoran za utvrđivanje je li tesa® proizvod prikladan za određenu namjenu i prikladan za korisnikov način primjene. Ako ste u nedoumici, naše osoblje za tehničku podršku rado će vam pomoći.

tesa® 64958  
Obostrano ljepljiva traka od PE pjene

#### Dodatne informacije

Skidanje ljepila:

- odmah: pjena se skida na čeliku, aluminiju, ABS, PC, PS, PET, PVC, PE
- nakon 14 dana: pjena se skida na čeliku, aluminiju, ABS, PC, PS, PET, PVC, PP, PE

**Uvoznik i distributer u BiH:**

Eurosan d.o.o.  
Bišće polje bb Mostar  
Telefon: +387 36 342 220  
Email: [info@eurosan.ba](mailto:info@eurosan.ba)  
Web: [www.eurosan.ba](http://www.eurosan.ba)

Za najnovije informacije o ovom proizvodu posjetite <http://l.tesa.com/?ip=64958>

tesa® proizvodi dokazuju svoju impresivnu kvalitetu iz dana u dan u zahtjevnim uvjetima i redovito su podvrgnuti strogim kontrolama. Sve informacije i preporuke dajemo prema našem najboljem saznanju na temelju našeg praktičnog iskustva. Unatoč tome, tesa SE ne može dati nikakva jamstva, izričita ili prešutna, uključujući, ali ne ograničavajući se na bilo koje prešutno jamstvo o mogućnosti prodaje ili prikladnosti za određenu svrhu. Stoga je korisnik odgovoran za utvrđivanje je li tesa® proizvod prikladan za određenu namjenu i prikladan za korisnikov način primjene. Ako ste u nedoumici, naše osoblje za tehničku podršku rado će vam pomoći.